

CASAMANCE

Sevigne

Tissus CASAMANCE

Collection

Référence

Composition

47 % pes ; 32 % li ; 21 % co

Laize utile

132 cm / 52 Inches

Raccord

Raccord libre

Test Martindale

60000

Usage martindale

Siège à usage intensif : >40,000 cycles (Martindale) et/ou >30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)

Wyzenbeek

80000

Poids g/m²

930

Usage



Entretien



Pays d'origine

Inde

Rapport Horizontal

4 cm / 2 Inches

Rapport Vertical

3 cm / 1 Inches



0 déclinaison