



CASAMANCE

Les touquetoises

Tissus CASAMANCE

Collection

Référence

Composition

63 % co ; 37 % li

Laize utile

140 cm / 55 Inches

Raccord

Raccord droit

Test Martindale

36000

Usage recommandé : usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)

Sens

De large

Poids g/m²

380

Usage



Entretien



Pays d'origine

Italie

Rapport Horizontal

70 cm / 28 Inches

Rapport Vertical

62 cm / 24 Inches

0 déclinaison