CASAMANCE



Ferveur

Tissus CASAMANCE

Collection	VARIANCE
Référence	46120983
Composition	55 % pes recycled ; 45 % pes
Laize utile	138 cm / 54 Inches
Raccord	Raccord libre
Test Martindale	30000
Usage martindale	Single usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)
Wyzenbeek	80000
Sens	De large
Poids g/m²	427
Performance Accoustique	aw - 0.15
Usage	
Entretien	
Pays d'origine	Inde

16 déclinaisons

