

# CASAMANCE

## Brooks

Tissus CASAMANCE

Collection

[BROOKS 2](#)

Référence

49610112

Composition

61 % pes recycled ; 39 % pes

Laize utile

298 cm / 117 Inches

Rétrécissement

<2%

Raccord

Raccord libre

Test Martindale

20000

Usage Martindale usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)

Wyzenbeek

50000

Sens

De haut

Poids g/m<sup>2</sup>

230

Performance Accoustique

aw - 0.15

Usage



Entretien




Pays d'origine

Inde

Conseils de confection

Les tissus peuvent être tournés pour la confection



**33 déclinaisons**

