

Nikko

Tissus CAMENGO

Collection

[NIKKO](#)

Référence

41971162

Composition

54 % pes ; 46 % co

Laize utile

140 cm / 55 Inches

Rétrécissement

<4%

Test Martindale

30000

Usage martindale : usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)

Sens

De large

Poids g/m²

479

Performance Accoustique

aw - 0.15

Usage



Entretien



Pays d'origine

Inde

Caractéristiques Outdoor

33 déclinaisons



